A01| ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
| ul. Kasprowicza 132
| 01-949 Warszawa
| fax: 48/22 8354222, 48/22 8340952
| tlx: 82-53-51

A02|

ŚWIADECTWO ODBIORU
INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS
ACCORDING TO EN 10204
3.1.

A03| Nr świadectwa Data
| 16499.01/2012 2012-05-24

A08| Numer potwierdzenia
| 893119/2012 **1/*10

A07|

| Wydział:
| P20

| Nabywca
| Zamówienie Nr
| ZW08003541
| z dnia
| 2012-05-14

Z04|



A06| Nabywca (810713782)

| TOM 2 SPÓŁKA Z O.O.
| POMORSKA 112
| 70-812 SZCZECIN
| POLSKA

Z01| Niniejszym deklarujemy, że wyrób jest zgodny z normami i innymi dokumentami powołanymi w treści niniejszego dokumentu

B01| Wyrób (NWD) |Pręty Gorącowalcowane Okrągłe Żebrowane

B04| Stan dostawy (S) |Surowy

| Przeznaczenie wyrobu (PWb) |do zbrojenia betonu

B02| Gatunek BSt500S norma DIN 488-1:84/DIN 488-2:86

B07|Nr wytopu 177313

B09| Wymiar [mm] Fi 16 Długość dokładna: 12,000 [m]
| Tolerancja długości[+/-]: 100,0 [mm] 0,0 [mm]

B13| Waga[kg] 11.230

B08| Wiązki 5

| Normy

C71| Skład chemiczny wytopu [%]

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N
0,20	0,85	0,13	0,020	0,021	0,08	0,07	0,28	0,01	0,002	0,0090
27										
0,38										

27=Ce=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15;

C00| -Własności mechaniczne

Próba	C12 Rm [N/mm2]	C11 Re [N/mm2]	C51 Rm/Re	C13 A10[%]	C14 Agt[%]
1	648	542	1,20	14,3	10,9
2	643	535	1,20	14,8	11,4
3	634	532	1,19	14,3	10,6

C55| -Masa 1m pręta 1,530 [kg/m]
1,530 [kg/m]
1,530 [kg/m]

C54| -Geometria użebrowania II fr 0,075
fr 0,076
fr 0,075

C52| Zginanie z odginaniem P/N P (Dodatni)

Z03| Odpowiedzialny: Dział Jakości kierownik mgr inż. B. Dorota Pietrzyk

Z02| 2012-05-24 22:09:20